

LOCTITE®



Lepenie bez obmedzení

LOCTITE HYBRIDY – Univerzálne konštrukčné lepidlá
Silné, rýchle, univerzálne a bezpečné

HYBRIDY		Vlastnosť	Farba	Veľkosť balenia	Pomer miešania	spracovateľnosť	Manipulačná pevnosť	Tepelná odolnosť	Užitočné príslušenstvo
Priemyselná výroba	LOCTITE HY 4090	vysoká teplotná odolnosť	Nepriehľadná	50 g 400 g	1:1	5-10 min	Bez medzery: 3-4 min 1 mm: 4-6 min	150°C	aplikačná pištoľ statický mixér
	LOCTITE HY 4090 GY		Sivá	50 g					
	LOCTITE HY 4080	húževnaté konštrukčné	Takmer biela	50 g 400 g	1:1	5-10 min	Bez medzery: 9-10 min 1 mm: 13-15 min	120°C	
	LOCTITE HY 4080 GY		Sivá						
Opravy	LOCTITE HY 4092 GY	samonivelačné pružné	Sivá	50 g	1:1	5-10 min	Bez medzery: 10-15 min	80°C	aplikačná pištoľ statický mixér
	LOCTITE HY 4070	ultrarýchle univerzálne	Polopriehľadná	11 g	10:1	3-4 min	Bez medzery: < 1 min 1 mm: 4-6 min	100°C	prípravené k použitiu balené s mixérom
	LOCTITE HY 4060 GY	teplotne odolné 5-minutové	Sivá	25 g	1:1	3-5 min	Bez medzery: 3-4 min 1 mm: 4-6 min	150°C	prípravené k použitiu nie je potrebné





Tak pevné, že 3 gramy lepidla udržia 208 ton ťažký nákladný vlak.

LOCTITE HY 4060 GY

- rýchle vytvrdnutie za 5 minút
- excelentná schopnosť vytvrdzovania pri nízkych teplotách
- vyplňovania medzier o šírke až 5 mm
- na väčšinu materiálov vrátane kovov, plastov a gúm
- možnosť opracovania pri použití na kovoch
- odolnosť voči vlhkosti, teplotným vplyvom a chemikáliám
- sivá farba pre ľahkú kontrolu premiešania zložiek



LOCTITE HY 4070

- lepidlo na rýchle opravy
- ultrarýchle dosiahnutie manipulačnej pevnosti < 60 sek.
- vyplňovania medzier o šírke až 5 mm
- na väčšinu materiálov vrátane kovov, plastov a gúm
- rýchle dosiahnutie pevnosti (plné vytvrdenie < 24 hodín)
- nekvapkajúca gélová konzistencia
- odolnosť voči vlhkosti, teplotným vplyvom, UV a chemikáliám



LOCTITE HY 4080 + LOCTITE HY 4080 GY

- vynikajúca odolnosť voči rázovému namáhaniu
- rýchle dosiahnutie pevnosti (plné vytvrdenie < 24 hodín)
- vhodné na lepenie rôznych materiálov, vrátane kovov, plastov a gúm
- priemerná doba dosiahnutia manipulačnej pevnosti (~10 minút)
- aj v sivej verzii pre ľahkú kontrolu premiešania zložiek
- vysoká bezpečnosť, bez karcinogénov a zápachu



LOCTITE HY 4090 + LOCTITE HY 4090 GY

- všetky dôležité vlastnosti v jednom produkte
- na lepenie rôznych materiálov vrátane kovov, väčšiny plastov a gúm
- rýchle vytvrdzovanie pri nízkych teplotách
- odolnosť voči nárazom a vibráciám
- odolnosť voči vlhkosti, teplotným vplyvom (150°C) a chemikáliám
- nízky výkvet



LOCTITE HY 4092 GY

- vhodné na zalievanie a lepenie rôznych materiálov
- skvelá odolnosť voči chemikáliám
- vysoká elasticita

